

Technische Daten: novooo Basic

Grammatur	g/m ²	ISO 536		80	± 3.0
Dicke	µm	ISO 534	min	100	
Opazität	%	ISO 2471		92.0	± 1
Feuchte absolut	%	ISO 287		4.6	± .6
Weisse m. UV	%	ISO 2470		104.0	± 1.5
CIE Weisse	%	ISO 11475		146	± 3.0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig.