

Technische Daten: novooo Business

Grammatur	g/m ²	ISO 536	80	± 3.0
Dicke	µm	ISO 534	107	± 3
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150	± 50
Opazität	%	ISO 2471	94.0	± 1
Feuchte absolut	%	ISO 287	5.0	± .5
Weisse m. UV	%	ISO 2470	114.0	± 2.0
CIE Weisse	%	ISO 11475	170	± 4.0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 20494 (Voraussetzungen für die Stabilität von Papier). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig.